



REVESTIMIENTO FACHADAS

TRES SUPER 10

FICHA TÉCNICA

MEDITERRÁNEA DE PINTURAS PLÁSTICAS, S.L.

C/ Cura Jover, s/n. - 46135 ALBALAT DELS SORELLS (Valencia)

Tel. 96 149 58 22 Fax: 96 148 00 02

covalpi@telefonica.net

DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y USOS:

Pintura estireno-acrítica exterior, caracterizada por su aspecto sedoso, buena cubrición, alta lavabilidad, fácil brochabilidad, excelente anclaje y de alta resistencia a la intemperie. Podemos aplicarla sobre superficies exteriores (como cemento, fibrocemento, etc.) como interiores (yeso, escayola...)

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

La superficie de aplicación (hormigón, mortero, piedra, ladrillo, etc.) deberá ser resistente y absorbente.

Como paso previo nos aseguraremos que las superficies estén limpias, secas y saneadas; además comprobaremos que el soporte no presenta desconches, de no ser así, deberemos eliminar todas aquellas partes que estén mal adheridas y luego le daremos una mano de fijador. En caso de que el soporte presente humedades o salitre deberá ser tratado con el producto adecuado antes de su pintado.

Una vez lista la superficie de trabajo, aplicaremos una primera mano diluida a un 10-15% y una vez seca, una segunda mano al 5%.

Antes de aplicarse, deberá homogeneizarse bien, removiendo todo el contenido.

Su aplicación puede ser a brocha, rodillo ó pistola.

No aplicar en condiciones ambientales extremas (temperatura, humedad, etc.)

Su rendimiento final a dos manos dependiendo de la absorción del soporte variará de 12 a 15 m²/L.

Las herramientas y las manchas se limpian con agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Peso específico 1,399±0.050 g/cc.
- Viscosidad 136±10 UK (25°C)
- Finura 6,0±0.5 Hg
- pH 7<pH<9
- Sólidos en peso Aprox. 57 %
- Estabilidad al almacenamiento Correcta
- Tiempo de secado para el repintado 2 horas
- Secado total 21 días
- Resistencia al frote húmedo > 5.000 d.p. . **-Inalterable-**
- Toxicidad No contiene compuestos de As, Hg, Ag ó Pb.

ALMACENAMIENTO:

El producto debe preservarse de condiciones ambientales extremas y no almacenarse más de un año. Una vez abierto el envase sin consumir su totalidad, deberá cerrarse bien y utilizarse en breve plazo.

ESTE PRODUCTO HA SIDO FABRICADO BAJO LOS CONTROLES ESTABLECIDOS POR UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD APROBADO POR BUREAU VERITAS CERTIFICATION CONFORME CON UNE EN ISO 9001:2008.

